

INFORME

Referent a la valoració de les esmenes presentades per les empreses licitadores pel contracte de subministrament de 3.000 bujols de 360l.

1. Antecedents

En el marc del procediment de contractació per al subministrament de bujols destinats al servei de recollida porta a porta de la fracció vegetal al municipi de Mont-roig del Camp, es va emetre un **informe d'idoneïtat tècnica** en el qual es van identificar diverses **deficiències tècniques** a les ofertes presentades per les empreses licitadores.

D'acord amb el que estableix la **Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP)** i la normativa de desplegament aplicable, es va concedir a les empreses un termini per a la **presentació de documentació d'esmena**, amb l'objectiu d'acreditar el compliment dels requeriments tècnics del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).

El present document té per objecte l'**avaluació tècnica de les esmenes aportades**, limitant-se exclusivament a verificar si, amb la documentació presentada en aquesta fase, queden o no degudament acreditades les deficiències detectades inicialment.

2. Documentació analitzada

Per a l'elaboració del present informe s'ha analitzat, exclusivament, la documentació d'esmena aportada per cadascuna de les empreses, identificada pel nom del fitxer i associada de manera inequívoca a cada licitador:

- **CONTELOGIC, SL:** Memòria tècnica signada i annexos.
- **STACCATO BIN, SL:** Declaració responsable d'esmena, plànol del contenidor de 360 L i fotografies del marcatge CE i any de fabricació.
- **SULO IBERICA, S.A.:** Document "Subsanación Sulo Ibérica.pdf", que inclou informe d'assaig Intertek.
- **URBAN SOLUTION, SL:** No consta documentació d'esmena.

No s'ha tingut en consideració cap documentació diferent de la presentada en aquesta fase d'esmena.



3. Criteris d'avaluació

L'avaluació de les esmenes s'ha realitzat d'acord amb els criteris següents:

- Cada empresa només pot esmenar la seva oferta mitjançant **documentació pròpia**.
- Les **declaracions responsables** s'han admès únicament per a aquells requeriments que, per la seva naturalesa, són **verificables en fase d'execució del contracte**.
- Els **requeriments materials objectivables** (densitats, resistències mecàniques, gruixos mínims, etc.) només es consideren acreditats mitjançant **assaigs, certificats o documentació tècnica verificable**.
- L'avaluació s'ha fet amb criteris **objectius, homogenis i no discriminatoris**, d'acord amb els principis d'igualtat de tracte i transparència establerts a la LCSP.

4. Valoració de les esmenes

La valoració detallada de les esmenes presentades per cada empresa, per a cadascun dels requeriments del PPT, es recull a la **taula "Valoració d'esmenes de les ofertes tècniques"**, que forma part integrant del present informe.

De manera sintètica:

- **CONTELOGIC, SL:** es considera subsanat el requeriment relatiu a la compatibilitat amb termograt DIN A3. La resta de deficiències detectades inicialment no queden acreditades amb la documentació aportada.
- **STACCATO BIN, SL:** es consideren subsanats els requeriments relatius al marcatge CE i data de fabricació, així com la compatibilitat amb termograt DIN A3. La resta de deficiències materials no queden acreditades.
- **SULO IBERICA, S.A.:** es considera subsanat el requeriment relatiu al marcatge CE i any de fabricació. No queden subsanades les deficiències relatives a resistència mecànica, termograt DIN A3 ni validació cromàtica.
- **URBAN SOLUTION, SL:** no ha aportat documentació d'esmena, per la qual cosa no queda subsanada cap de les deficiències detectades.

5. Conclusions

A la vista de l'anàlisi efectuada, i exclusivament des d'un punt de vista tècnic:



- Cap de les empreses licitadores acredita íntegrament totes les deficiències tècniques detectades en l'informe d'idoneïtat inicial.
- Les esmenes presentades permeten considerar **parcialment acreditats** alguns requeriments concrets, en els termes detallats a la taula de valoració.
- Les deficiències que no han quedat degudament acreditades ho són per manca de documentació tècnica suficient o per aportar resultats que no assoleixen els valors mínims exigits pel PPT.

El present informe es formula als efectes oportuns, sense perjudici de la valoració administrativa i jurídica que correspongui en el marc del procediment de contractació.



ANNEX I. Taula de valoració d'esmenes de les ofertes tècniques

Empresa	Requeriment del PPT a esmenar	Documentació d'esmena aportada	Valoració tècnica	Justificació
CONTELOGIC, SL	Densitat HDPE ≥ 963 kg/m ³	Certificat de material PE-HD (ISO 1183-2)	✗ No subsanat	La fitxa tècnica aportada a la pàgina 21 indica una densitat inferior al mínim exigint pel PPT segons ISO 1183-2, de manera que no permet acreditar el compliment del requisit.
	Acreditar HDPE de primera injecció	Memòria tècnica	✗ No subsanat	No s'aporta certificat de matèria primera ni document de traçabilitat que acrediti la primera injecció.
	Gruix de paret $\geq 4,1$ mm	Memòria tècnica	✗ No subsanat	No consten plànols ni seccions acotades del model ofertat que permetin verificar el gruix mínim.
	Gruix de pinta $\geq 4,7$ mm	Memòria tècnica	✗ No subsanat	No s'acredita documentalment el gruix mínim de la pinta.
	Resistència a tracció ≥ 30 MPa (ISO 527-2)	Memòria tècnica	✗ No subsanat	No s'aporta assaig normalitzat ISO 527-2 del material o del producte ofertat.
	Compatibilitat amb termogravat DIN A3	Memòria tècnica	✓ Subsanat	S'acredita la disponibilitat d'una superfície compatible amb termogravat DIN A3 mitjançant el croquis adjunt a la pàgina 2 de la memòria tècnica.
	Marcatge CE i any fabricació ≤ 6 mesos	Memòria tècnica	✗ No subsanat	No s'aporten fotografies del marcatge CE ni compromís temporal de fabricació inferior a 6 mesos.
STACCATO BIN, SL	Densitat HDPE ≥ 963 kg/m ³	Declaració responsable	✗ No subsanat	La documentació aportada consisteix únicament en una declaració responsable, sense assaig ni certificat de densitat segons ISO 1183 que permeti verificar el compliment del valor mínim exigint al PPT.



	Acreditar HDPE de primera injecció	Declaració responsable	✗ No subsanat	No s'aporta cap certificat de matèria primera, fitxa tècnica del polímer ni document de traçabilitat que acrediti que el material utilitzat és HDPE de primera injecció.
	Gruix de paret $\geq 4,1$ mm	Plànol contenidor 360 L	✗ No subsanat	El plànol aportat correspon a mides generals del contenidor, però no incorpora seccions ni cotes de gruix que permetin verificar el compliment del gruix mínim de paret establert al PPT.
	Gruix de pinta $\geq 4,7$ mm	Plànol contenidor 360 L	✗ No subsanat	La documentació gràfica aportada no defineix ni acota el gruix de la pinta, de manera que no es pot comprovar el compliment del valor mínim exigít.
	Resistència a tracció ≥ 30 MPa (ISO 527-2)	Declaració responsable	✗ No subsanat	No s'aporta cap informe d'assaig segons la norma ISO 527-2 que acrediti la resistència a tracció del material del contenidor ofertat.
	Compatibilitat amb termogravat DIN A3	Declaració responsable	✓ Subsanat	D'acord amb el criteri adoptat, el compliment d'aquest requisit s'admet mitjançant declaració responsable, en tractar-se d'una característica associada a la personalització del contenidor, verificable en fase d'execució del contracte.
	Marcatge CE i any fabricació ≤ 6 mesos	Fotografies + compromís Just-in-Time	✓ Subsanat	S'aporten fotografies del marcatge CE amb indicació de l'any de fabricació i un compromís de fabricació sota comanda (Just-in-Time), garantint una antiguitat inferior a 6 mesos en el moment del lliurament.
SULO IBERICA, S.A.	Resistència a tracció ≥ 30 MPa (ISO 527-2)	Informe d'assaig Intertek	✗ No subsanat	L'informe Intertek (ISO 527-2) indica una resistència a tracció mitjana (σ_m) de 25,1 MPa, inferior al mínim exigít pel PPT (≥ 30 MPa), motiu pel qual el requisit no queda acreditat.
	Compatibilitat amb termogravat DIN A3	Nota tècnica	✗ No subsanat	La pròpia documentació de l'empresa reconeix que el contenidor no disposa de superfície DIN A3 per al termogravat, indicant com a alternativa una superfície màxima de 240 x 160 mm, inferior al format exigít.
	Validació color RAL 6011 com similar a 6005	Nota tècnica	✗ No subsanat	No s'aporta cap informe cromàtic, assaig colorimètric ni document tècnic normalitzat que acrediti l'equivalència o similitud entre els colors RAL 6011 i RAL 6005.
	Marcatge CE i any fabricació ≤ 6 mesos	Declaració	✓ Subsanat	Es declara que els contenidors incorporen marcatge CE i any de fabricació integrats al cos i a la tapa, que es fabricaran sota comanda en el moment de



				confirmar la personalització, garantint una antiguitat inferior a 6 mesos en el moment del subministrament.
URBAN SOLUTION, SL	Tots els requeriments indicats	—	X No subsanat	No s'ha aportat cap documentació d'esmena.

